

weberdeko silicate

weber peinture silicate



21 KG



Peinture minérale à base de silicate de potasse

- † Aspect minéral mat
- † Prête à l'emploi
- † Application à la brosse ou au rouleau
- † Excellent vieillissement, résistance aux intempéries

DOMAINE D'UTILISATION

- peinture silicate pour les façades neuves ou anciennes et murs de maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

- enduits minéraux sains, secs, adhérents et propres
- béton
- rénovation de systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur avec finition hydraulique (cas n° 1, cahier CSTB n° 2468 de février 1991)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer à l'extérieur sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45 ° par rapport à l'horizontal, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
- ne pas appliquer sur supports organiques ou supports humides

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition : silicate de potasse et pigments
- densité : 1.5
- extrait sec : 55.5%

PERFORMANCES

- classe : D2 selon XP T 34-722
- perméabilité à la vapeur d'eau : V1
- perméabilité à l'eau liquide : W3

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci.

Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF FD T 30-808
- NF DTU 59-1
- NF EN 1062-1

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à peindre aisément. Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée à l'eau
- lors de l'utilisation, bien protéger la peau et les yeux à l'aide de vêtements et de lunettes de protection
- nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et

weberdeko silicate (suite)

weber peinture silicate

secs, exempts d'huile de décoffrage

- sur supports neufs : appliquer **weberdeko silicate** après un temps d'attente de 3 semaines (les enduits neufs doivent être secs et avoir fait la plus grande partie de leur retrait)
- sur supports anciens : les salissures et particules mal adhérentes doivent être éliminées par grattage, brossage suivi d'un rinçage à l'eau claire ou nettoyage basse pression
- sur supports contaminés par des développements de micro-organismes, traiter avec **weber nettoyant façade**. Laisser sécher
- sur supports très poreux ou farinants, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher
- rénovation des procédés d'Isolation Thermique :
 - sur supports encrassés, laver à l'eau froide basse pression avec un détergent peu agressif (type Teepol). Rincer abondamment
 - sur supports infectés par des développements de micro-organismes, traiter avec **weber nettoyant façade**. Rincer abondamment. Laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1.
 - l'application se fait en deux couches croisées à l'aide d'un rouleau ou à la brosse
2.
 - 1ère couche: appliquer **weberdeko silicate** dilué à 10% d'eau maximum pour réguler l'absorption du support
3.
 - 2ème couche: appliquer **weberdeko silicate** dilué à 5 % d'eau maximum

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : seau en plastique de 21 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 504 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : 236 teintes. Consulter le nuancier
- **Outillage** : rouleau laine, brosse
- **Conservation** : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** : 0,35 l/m² environ en 2 couches

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN