

# weberbase plâtre

weber.interkal



25 KG



## Mortier d'interposition projeté pour les maçonneries hourdées au plâtre

- ✦ Spécialement adapté aux anciennes maçonneries hourdées au plâtre : évite le risque d'éclatement
- ✦ Associé à weber.lite grains colorés, il permet une restauration rapide

### Produit(s) associé(s)

corps d'enduit chaux  
enduit épais grain coloré

## DOMAINE D'UTILISATION

- mortier d'interposition projeté destiné à préparer les façades anciennement recouvertes d'un enduit à base de Lutèce Project ou d'un ancien mortier à base de plâtre (courant en Ile-de-France), soit hourdées au mortier de plâtre ou plâtre et chaux

## ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 7 à 8 mm

## REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- **corps d'enduit chaux** suivi d'un enduit de parement
- **enduit épais grain coloré**

## LIMITES D'EMPLOI

- après décapage des surfaces concernées et dégarnissage des joints de la maçonnerie, il ne doit pas rester plus de 15 % de surface comportant des traces de plâtre
- ne pas appliquer sur :
  - maçonnerie en terre crue (pisé, torchis, adobe)
  - maçonnerie de pierres de taille à joints minces
  - maçonnerie de blocs de béton cellulaire
  - maçonnerie lézardée ou comportant des fissures infiltrantes sans traitement préalable
  - béton banché en grande surface
  - surface horizontale ou inclinée

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- délai avant recouvrement : 12 heures au minimum

## IDENTIFICATION

- composition : chaux aérienne, liants hydrauliques spécifiques, sables silico-calcaires, adjuvants spécifiques, pigments minéraux

## PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : GP
- réaction au feu : A1 (incombustible)
- absorption d'eau : W1
- résistance à la compression : CSIV
- rétention d'eau : 86 % ≤Re ≤94 %
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- éliminer totalement l'ancien enduit au plâtre sur la façade
- dégarnir les joints de l'ancienne maçonnerie sur 4 à 5 cm de

# weberbase plâtre (suite)

weber.interkal

- profondeur (ou jusqu'au mortier de chaux résistant)
- brosser à la brosse métallique
- nettoyer au jet d'eau
- placer un grillage galvanisé en le fixant solidement avec des pointes traitées contre la corrosion (cf. NF DTU 26-1)

## CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures, en plein soleil ou sous la pluie

## APPLICATION

### 1. réglage du matériel de projection

- pompe à mortier : pour obtenir une pression de la pâte de 24 bars, régler la pompe à une pression d'eau de 15 bars

### 2.

- gâcher **weberbase plâtre** avec 4 à 4,5 l d'eau par sac pendant 5 à 10 minutes

### 3.

- projeter une couche continue de **weberbase plâtre** de 7 à 8 mm d'épaisseur sans remplir entièrement les joints de la maçonnerie
- cette couche doit être rugueuse pour permettre une bonne accroche de la finition

### 4.

- laisser sécher au moins 12 heures avant d'appliquer le **corps d'enduit chaux weber** ou l'**enduit épais grain coloré weber**

## INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 107x107 cm
- **Couleur** : Gris rosé
- **Outillage** : pompe à mortier, règle, couteau, truelle, grillage armature soudé
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : de 13 à 15 kg/m<sup>2</sup>

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min  
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**  
SAINT-GOBAIN