

5 KG



ciment pour travaux courants de maçonnerie

- ✦ Multi-fonctions : scellements, enduits, joints...
- ✦ Peut rester blanc ou être coloré
- ✦ S'utilise en béton ou en mortier

- ✦ Sur tous supports de maçonnerie à base de ciment, brique ou pierre

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie

SUPPORTS

- sur tous supports de maçonnerie à base de ciment, brique ou pierre

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support en plâtre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quick.fds/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- début de prise à 20°C (selon EN 196-3): 2h40
- durée d'application : 2 à 3 heures

IDENTIFICATION

- composition : ciment

PERFORMANCES

résistances en compression du mortier (selon EN 196-1)

Durée	1j	2j	7j	28j
Valeur	22 MPa	35 MPa	57 MPa	70 MPa

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre.

RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a un risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

APPLICATION

1.

mise en oeuvre :

- mettre en place le béton par vibration
- commencer la cure avant le début de prise en arrosant ou

ciment blanc (suite)

en protégeant avec un polyane

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 5 kg
- **Couleur** : blanc
- **Outillage** : truelle, auge
- **Conservation** : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- **Consommation** : les consommations varient selon l'utilisation du produit en mortier ou en béton :

	Mortier	Béton
Ciment	1 volume	1 volume
Sable	3 volumes	1 volume
Eau	selon consistance souhaitée	selon consistance souhaitée
Graviers		2 volumes

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN