


webercol scellé



25 KG



Adhésif-ciment pour carrelage

- + pose scellée en toute sécurité
- + recommandé pour la pose de carreaux de faible porosité (grès pleinement vitrifiés) et de grands formats

DOMAINE D'UTILISATION

- adhésif-ciment pour assurer l'adhérence des carrelages sur les mortiers de pose scellée en sol
- pour tous les locaux
 - intérieurs : privés, collectifs, industriels ou commerciaux
 - extérieurs : balcons, terrasses, zones piétonnes

SUPPORTS

sols intérieurs et extérieurs

- mortiers traditionnels de pose scellée en sol (selon la norme NF DTU 52-1), correctement dosés, réglés et compactés

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

LIMITES D'EMPLOI

- **webercol scellé** n'est pas une colle à carrelage, ne pas l'utiliser pour la pose directe de carrelage sur chape durcie

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation : 1 heure 30
- temps ouvert pratique : 1 heure
- délai d'ajustabilité : 20 minutes
- délai pour marcher et faire les joints : 6 heures, avec protection des carreaux

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- composition : ciment, résine synthétique redispersable, charges minérales fines, adjuvants spécifiques

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
 - adhérence par traction (application en barbotine) : 1 MPa
- Cette valeur est un résultat d'essais en laboratoire. Elle peut être sensiblement modifiée par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.*

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF DTU 52-1

RECOMMANDATIONS

- en cas de contact avec la face supérieure des carreaux, nettoyer aussitôt avec de l'eau propre
- prendre les précautions habituelles pour la pose des carreaux poreux ou des pierres marbrières, sensibles aux taches

webercol scellé (suite)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **webercol scellé** s'applique sur un mortier de pose traditionnelle frais dont les dosages et la mise en oeuvre sont conformes à la norme NF DTU 52-1

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant)

APPLICATION

1.
 - gâcher de préférence mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique lent avec 12 l d'eau par sac pour une pose en barbotine lissée, et 10 l d'eau par sac pour une pose en barbotine peignée
 - malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide et parfaitement homogène, exempte de grumeaux, laisser reposer environ 1 minute. Remalaxer légèrement, juste avant l'application
2. **carreaux jusqu'à 450 cm² : application en barbotine lissée**
 - verser la barbotine fluide (12 l d'eau par sac) sur le sol, puis égaliser à l'aide d'une lisseuse métallique pour obtenir une fine couche régulière d'aspect uniforme
3. **carreaux supérieurs à 450 cm² : application en barbotine peignée**
 - appliquer **webercol scellé** sur la chape fraîche en barbotine épaisse (10 l d'eau par sac)
 - régler l'épaisseur avec une taloche crantée : 6x6x6 mm (format jusqu'à 900 cm²) ou 9x9x9 mm (format jusqu'à 3600 cm²)
 - battre ou presser fortement le carreau
 - pour les grès vitrifiés ≥ 900 cm², réaliser un double barbotinage (application de la barbotine sur l'envers des carreaux également)
 - poser les carreaux en reculant sur la chape
 - caler, puis battre les carreaux en les réglant
4. **application par saupoudrage (carreaux jusqu'à 900 cm²) :**
 - prélever directement la poudre d'adhésif-ciment et la saupoudrer, en veillant à obtenir une couche continue, sans manque ni agglomérat
 - humidifier avec suffisamment d'eau pour bien mouiller la poudre avant la pose des carreaux, par aspersion ou pulvérisation d'eau propre, en évitant tout ressuage
 - poser ensuite les carreaux

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :** sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette :** 107x107 cm
- **Couleur :** gris
- **Outillage :** malaxeur électrique lent, fouet, lisseuse métallique
- **Conservation :** 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation :** 1,5 à 3 kg/m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.