



5 ET 15KG



patine métallisée pour la décoration des façades extérieures

- † Aspect métallisé exceptionnel
- † 24 couleurs métallisées tendances
- † 4 patines métallisées irisées
- † Excellent vieillissement
- † Prête à l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

- patine métallisée de finition pour façades neuves ou anciennes, murs de maisons, bâtiments collectifs et tertiaire.

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer à l'extérieur sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45 ° par rapport à l'horizontal ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
- ne pas appliquer sur supports humides

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

Dans tous les cas :

- appliquer sur un support sain, propre et sec
- appliquer en 1 ou plusieurs passes en fonction de l'effet recherché
- Il est fortement conseillé d'appliquer sur un support d'une tonalité proche de la patine utilisée
- mélanger le produit avant application
- Dilution maximal pour une application au pistolet : 20% soit pour 1 litres de préparation : 0,2L d'eau et 0,8L de **weberdeko métal**

application sur enduit minéral lisse

- application possible à la brosse
- application mécanisée conseillée

application sur weber terranova print

- application mécanisée possible
- application à la brosse possible et conseillée sur les décors en profondeurs (Pierre de lave...) ou ayant des joints marqués (strate, brique...)

application sur peinture et RPE

- application mécanisée conseillée
- application au rouleau (poils mi-longs) possible
- application à la brosse déconseillée

Pour les applications mécanisées :

utiliser soit :

- un pistolet de projection associé à un compresseur d'au moins 250L
- régler la pression entre 6 et 8 bar
- un pistolet basse pression (à réserver aux petites surfaces)
- un pistolet de projection haute pression type airless avec pression réglable
régler la pression au minimum

IDENTIFICATION

- composition : résine en dispersion aqueuse, pigments métalliques, additifs spécifiques.

PERFORMANCES

Mva = 1 pH = 8,5

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 1062-1

weberdeko métal (suite)

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à enduire aisément.
- Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée à l'eau
- lors de l'utilisation, bien protéger la peau et les yeux à l'aide de vêtements et de lunettes de protection
- nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : 5 à 30°C

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : seau de 5 et 15kg
- **Outillage** : brosse naturelle, pistolet de projection, pistolet basse pression, pistolet peinture type airless (avec variateur de pression réglé au minimum)
- **Conservation** : 1 an, à partir de la date de fabrication.
- **Consommation** : 250 à 500 g / m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.